

ALLIAGES À BASE DE NI

Variantes de produits disponibles

Tôle

Description du produit

L075 est un alliage de nickel-chrome-fer avec adjonction de titane. Composants pour les turbines à vapeur et à gaz.

Applications

➤ Autres composants de production d'énergie électrique

Données techniques

Désignation normalisée	
Alloy 75	Market grade
2.4951	SEL
2.4630	
N06075	UNS

Composition chimique

C	Cr	Ni	Co	Ti	Al	Fe
0,07	19,5	Rest	2,5	0,3	0,2	5

Si, en plus des produits longs, d'autres variantes de produits disponibles sont indiquées, veuillez tenir compte du fait que celles-ci peuvent différer en termes de procédé de fusion, de données techniques, d'état de livraison et de surface ainsi que de dimensions de produits disponibles. Pour les spécifications techniques obligatoires, les autres exigences et les dimensions, merci de vous adresser à nos sites régionaux voestalpine BÖHLER. Les informations contenues dans ce prospectus ne sont fournies qu'à titre d'information générale. Ces données ne sont contraignantes que si elles sont expressément stipulées comme condition dans un contrat conclu avec nous. Les données de mesure sont des valeurs de laboratoire et peuvent différer des analyses pratiques. Aucune substance nocive pour la santé ou la couche d'ozone n'est utilisée dans la fabrication de nos produits.

voestalpine BÖHLER Edelstahl GmbH & Co KG

Mariazeller Straße 25

8605 Kapfenberg, AT

T. +43/50304/20-0

E. info@bohler-edelstahl.at

<https://www.voestalpine.com/bohler-edelstahl/de/>

voestalpine

ONE STEP AHEAD.