

# ACIERS RÉSISTANTS À LA CORROSION - ACIERS MARTENSITIQUES, SEMI-MARTENSITIQUES ET FERRITIQUES

_			
Saam	ant c	ľann	lication
<del>Je</del> uili	בוונ ע	uuu	IICULIOII
5			

# Variantes de produits disponibles

Produit long\*

# Description du produit

N352S1

### Procédé d'élaboration

Air fondu

## **Applications**

> Composants structurels (aérospatiale)

- > Autres composants pour l'aérospatial
- > Aéronautique

## Données techniques

Désignation normalisée		Normes		
431	Market grade	S80	BS	
	graae			
X15CrNi17-3	EN			

## Composition chimique

С	Si	Mn	P	S	Cr	Мо	Ni	٧	W	Cu	Со	Ti	Nb	Fe	Sn
0,12 jusqu'à 0,20	max. 1,0	max. 1,0	max. 0,030	max. 0,025	15 jusqu'à 18,0	max. 0,30	2,0 jusqu'à 3,0	max. 0,20	max. 0,05	max. 0,30	max. 0,05	max. 0,05	max. 0,05	REM	max. 0,02

Related to BS S80



<sup>\*)</sup> Presented data refer exclusively to long products. Please observe the detailed explanations at the end of the data sheet (pdf).



# ACIERS RÉSISTANTS À LA CORROSION - ACIERS MARTENSITIQUES, SEMI-MARTENSITIQUES ET FERRITIQUES

# BÖHLER N352S1

## Condition de livraison

Recuit								
Dureté (HB)	max. 277   Bars up to 63mm diameter							
Résistance à la traction (MPa)	880 jusqu'à 1 080							
Limite d'élasticité (MPa)	min. 690   S80D, bright bars up to 100mm diameter							

#### Barres rondes et fil machine (le cas échéant)

Diamètre			MOQ	Lo	ngu	eur	Tolérance		
mm			kg		m				
5,01	-	12,49	700	3,00 - 4,00			IT h/k 11		
12,50	-	55,00	800	3,00	-	4,00	IT h/k 11		
55,01	-	69,00	2 423	3,00	-	4,00	IT h/k 11		
69,01	-	115,00	950	3,00	-	4,00	IT h/k 11		

#### **Barres** plates

Lo	Largeur Épais				MOQ*	Loi	ng	ueur	Tolérance	
	mm		mm			kg		n	า	
	CERCLE									
15,00	-	121,00	10,00	-	86,00	880	3,00	-	4,00	LN 1017
120,00	-	150,00	25,00	-	102,00	880	3,00	-	4,00	LN 1017
150,00	-	275,00	18,00	-	102,00	880	3,00	-	4,00	LN 1017

 $<sup>^{\</sup>ast}$  from 880kg (1940lbs) to 1050kg (2315lbs) depending on size

Les informations contenues dans ce prospectus ne sont fournies qu'à titre d'information générale. Ces données ne sont contraignantes que si elles sont expressément stipulées comme condition dans un contrat conclu avec nous.Les données de mesure sont des valeurs de laboratoire et peuvent différer des analyses pratiques. Aucune substance nocive pour la santé ou la couche d'ozone n'est utilisée dans la fabrication de nos produits.

## voestalpine BÖHLER Edelstahl GmbH & Co KG

Mariazeller Straße 25 8605 Kapfenberg, AT T. +43/50304/20-0 E. info@bohler-edelstahl.at https://www.voestalpine.com/bohler-edelstahl/de/

