

POUDRE POUR LA FABRICATION ADDITIVE

TI64 GD.5 AMPO / ALLIAGES À BASE DE TI

Segment d'application

Fabrication additive

Variantes de produits disponibles

20 - 63 µm

Description du produit

L'alliage de titane TA6V4 est un matériau multifonctionnel possédant, grâce à sa structure alpha-bêta, un profil de propriétés équilibré. Sa faible densité ainsi que sa limite d'élasticité élevée en font un matériau de choix pour la fabrication additive. Les autres avantages de ce alliage réside dans sa haute résistance à la corrosion ainsi que sa biocompatibilité, raisons pour lesquelles il est employé dans le domaine du médical. Il est aussi communément utilisés dans les sports mécaniques ainsi que le domaine de l'aérospatial.

Propriétés

- Haute résistance
- Haute résistance à la corrosion
- Léger

Comparaison avec un Gd.23

- Dureté supérieure à celle d'un Gd. 23

Procédé d'élaboration

EIGA

Applications

- | | | |
|---|---|-------------------|
| ➤ Impression 3D - fusion sélective au laser | ➤ Poudre pour fabrication additive | ➤ Aéronautique |
| ➤ l'industrie du sport automobile | ➤ Domaine médical | ➤ Génie mécanique |
| ➤ Autres composants | ➤ Impression 3D - dépôt direct de métal | |

Données techniques

Désignation normalisée	
Ti6Al4V Gd.5	Market grade
3.7164	SEL
Ti6Al4V	EN
R56400	UNS

Composition chimique

C	V	Ti	Al	Fe	N	O	H
≤ 0.08	4	> 87.00	6,13	≤ 0.30	≤ 0.05	≤ 0.20	≤ 0.02

Propriétés de la poudre

Distribution de la taille des particules *

valeurs typiques	D10	D50	D90
[µm]	18-24	31-41	53-67

* La mesure de la distribution de la taille des particules est basée sur la norme ISO 13322-2 (méthodes d'analyse dynamique de l'image);

Densité apparente** | min. 2 g/cm³

** La fluidité et la densité apparente sont basées sur les normes DIN EN ISO 4490 et DIN EN ISO 3923-1

Propriétés mécaniques

Après impression

Résistance à la traction (Rm) (MPa)	1 200 jusqu'à 1 300
Limite d'élasticité (RP _{0,2}) (MPa)	1 100 jusqu'à 1 200
Allongement (%)	8 jusqu'à 12
Ténacité (ISO-V) (J)	12 jusqu'à 16

Nous attirons expressément l'attention sur le fait que les valeurs indiquées ne sont que des valeurs indicatives. Les propriétés mécaniques dépendent fortement des paramètres d'impression ou du traitement thermique.

Avec un traitement thermique approprié

Résistance à la traction (Rm) (MPa)	1 050 jusqu'à 1 150
Limite d'élasticité (RP _{0,2}) (MPa)	1 000 jusqu'à 1 100
Allongement (%)	12 jusqu'à 16
Ténacité (ISO-V) (J)	18 jusqu'à 22

Traitement thermique

Température	800 °C	for 2-6h under Argon
-------------	--------	----------------------

Si, en plus des produits longs, d'autres variantes de produits disponibles sont indiquées, veuillez tenir compte du fait que celles-ci peuvent différer en termes de procédé de fusion, de données techniques, d'état de livraison et de surface ainsi que de dimensions de produits disponibles. Pour les spécifications techniques obligatoires, les autres exigences et les dimensions, merci de vous adresser à nos sites régionaux voestalpine BÖHLER. Les informations contenues dans ce prospectus ne sont fournies qu'à titre d'information générale. Ces données ne sont contraignantes que si elles sont expressément stipulées comme condition dans un contrat conclu avec nous. Les données de mesure sont des valeurs de laboratoire et peuvent différer des analyses pratiques. Aucune substance nocive pour la santé ou la couche d'ozone n'est utilisée dans la fabrication de nos produits.

voestalpine BÖHLER Edelstahl GmbH & Co KG

Mariazeller Straße 25

8605 Kapfenberg, AT

T. +43/50304/20-0

E. info@bohler-edelstahl.at

<https://www.voestalpine.com/bohler-edelstahl/de/>

voestalpine

ONE STEP AHEAD.